

CM 11 PLUS

Ljepilo za pločice

Tankoslojno i srednjeslojno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, u suhim i vlažnim prostorima

Karakteristike

- za debljine sloja od 2 do 10 mm
- za upijajuću keramiku
- otporan na vlagu i smrzavanje
- dug vijek trajanja
- visoka čvrstoća
- ekonomičan
- nezapaljiv
- jednostavna ugradnja

Oblast primjene

Za polaganje keramičkih pločica, kamenih mozaika i kamenih pločica. Za unutrašnje i spoljašnje prostore i sve vertikalne i horizontalne površine i podloge različitih tipova uz adekvatnu primjenu.

Priprema podloge

CM 11 PLUS se lijepi na suhe podloge, gdje je važan preduslov da podloga na koju se nanosi bude čvrsta, nosiva, očišćena od masnoća i supstanci koje mogu spriječiti lijepljenje. Postojeća udubljenja do dubine od 5 mm mogu se popuniti sa CM 11 PLUS jedan dan prije polaganja pločica. Površine sa velikom absorpcijom prethodno treba navlažiti.

Način upotrebe

CM 11 PLUS zamiješajte u čistoj vodi bez grudica. Prije nanošenja ostavite proizvod da odstoji 10 min. Za 25 kg CM 11 PLUS potrebno je 6,5 l vode. Za nanošenje CM 11 PLUS upotrijebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno sa ljepilom. Nanesite onoliko mase koliko može biti prekriveno pločicama u vremenu od 15-20 minuta (otvoreno vrijeme). Kod polaganja podnih pločica teških keramičkih pločica, preporučujemo dodavanje još jednog sloja ljepila CM 11 PLUS na pločicu. Dok ne očvrstne, višak ljepila se može ukloniti pomoću vode, a poslije očvršćivanja samo mehaničkim putem.



Nakon 24 sata dozvoljeno je fugiranje zidnih obloga, a poslije 48 sati podnih. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćivanje ili sušenje.

Obratite pažnju

Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 11 PLUS sadrži cement i u kontaktu sa vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć lekara.

Važne informacije

CM 11 PLUS treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 11 (kg/m ²)
4	2,0
6	2,7
8	3,3
10	4,0

Skladištenje

Do 12 mjeseci u suhom i hladnom mjestu.

Pakovanje

U papirnim vrećama od 25 kg.

Tehnički podaci

Sastav:	na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima
Razmjerna smjesa:	6,5 - 6,7 l vode za 25 kg
Gustoća:	1,64 kg/l
Otvoreno vrijeme:	20 minuta
Klizanje:	≤ 0,5 mm
Vrijeme obrade:	2 sata
Fugiranje:	zid nakon 24 sata pod nakon 48 sati
Temperatura rada:	+5°C do +30°C
Adhezija:	> 1.0 N/ mm ²



Henkel BH d.o.o., Trg solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 778 700 , Fax: + 387 33 778 702

www.ceresit.ba

Kvaliteta za profesionalce