

CM 16

Fleksibilno ljepilo "FLEX"

Za lijepljenje keramičkih pločica i prirodnog kamenja. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

Karakteristike

- za neupijajuću keramiku (granit, porculanosa...)
- lijepljenje pločice na pločicu
- lijepljenje pločice na deformisane površine
- za balkone i terase
- produženo vrijeme obrade
- pogodan za sisteme sa podnim grijanjem, unutra
- visoka stabilnost
- fugiranje nakon 24h

Oblast primjene

Za polaganje i lijepljenje neupijajućih vanjskih pločica na horizontalne, cementne površine. Pogodan za polaganje na podovima sa podnim grijanjem. Namijenjen je stvaranju fleksibilnog ljepljivog sloja bez unutrašnjeg loma na kritičnim površinama kao što su vanjske keramičke pločice, mozaik, drvene ploče i uglačan beton ili asfalt beton.

Priprema podlage

CM 16 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, suhe i vlažne podlage bez rastvorljivih sastojaka. Dobro uklonite tragove ulja, prašinu i ostalo. Postojeća udubljenja do dubine od 5 mm mogu se popuniti sa CM 11 jedan dan prije lijepljenja obloga.

Unutrašnji prostori:

Zidovi, termoizolacione ploče, visoko upijajuće i porozne površine moraju se prethodno premazati sa prajmerom. Poslije nanošenja prajmera, potrebno je sačekati 4 sata.



Unutrašnji i vanjski prostori:

Pločice se mogu direktno lijeti na maltere, cementne košuljice (28 dana stare, vlažnosti manje od 2%) i betonske podlage (makar 6 mjeseci stare).

Način upotrebe

CM 16 zamiješajte u čistoj vodi bez grudvica. Za 25 kg CM 16 potrebno je 7-7,5 l vode. Ako koristite samo dio sadržaja vreće, pomiješajte praškastu komponentu sa vodom u razmjeri 3:1. Sačekajte 10 minuta, pa promiješajte ljepilo još jednom. Obratite pažnju na vrijeme stvaranja kore, koje iznosi 15 do 20 minuta. Za nanošenje CM 16 upotrijebite nazubljenu gletericu tako da je minimum 65% površine keramičke pločice pokriveno ljepilom. Ukoliko radove izvodite napolju, na cijelu površinu keramičke pločice treba naneti ljepilo. Dok ne očvrsne, višak ljepila se može ukloniti pomoću vode, a poslije očvršćavanja samo mehaničkim putem. Nakon 24h dozvoljeno je fugiranje. Obratite pažnju da klimatski uslovi ubrzavaju, odnosno usporavaju očvršćavanje ili sušenje.

Obratite pažnju

Radove izvoditi na temperaturama od +5°C do +30°C. CM 16 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite kožu i oči pri radu. U slučaju dodira sa kožom, isperite sa vodom, a u slučaju kontakta sa očima potražite pomoć ljekara.

Važne informacije

CM 16 treba koristiti prema gore navedenom načinu upotrebe. Navedene karakteristike su dobivene na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Predloženi način primjene varira u zavisnosti od lokacije i uslova rada i shodno tome predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove jer mi nemamo utjecaja na uslove i način izvođenja.

Potrošnja

Dubina zuba (mm)	CM 16 (kg/m ²)
4	1,8
6	2,5
8	3,2
10	3,6

Skladištenje

Do 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu.

Pakovanje

U papirnim vrećama od 25kg.

Tehnički podaci

Sastav: na bazi cementa sa mineralnim puniocima i sintetičkim aditivima

Razmjerna smjesa: 7 - 7,5 l vode za 25 kg

Početak vezivanja: 10 minuta

Otvoreno vrijeme: 20 minuta

Klizanje: < 0,10 mm

Vrijeme obrade: 2,5-3 sata

Fugiranje: nakon 24 sata

Temperatura rada: +5°C do +30°C



Henkel BH d.o.o., Trg solidarnosti 2a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 778 700 , Fax: + 387 33 778 702

www.ceresit.ba

Kvaliteta za profesionalce